

DÉGRAISSAGE, PASSIVATION DES ACIERS INOXYDABLESAUSTÉNITIQUES

31055

IDENTITÉ / PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Liquide légèrement coloré, constitué d'un mélange de surfaçant destiné aux dégraissages passivations des aciers inoxydables. Mélange de tensio-actifs et acides minéraux fortement concentrés, comportant une fonction acide.

PH de la solution à 50% : 1 à 1.5

Contient de l'acide nitrique et phosphorique.

LE DÉGRAISSANT / PASSIVANT 31055 est exempt de chlore et de soufre (Conforme RCCM F 6000)

UTILISATION :

- Décontamination en surface de pièces polies ou brossées
- Présentation d'appareils finis
- Préparation avant opération de décapage
- Reprise de pièces déjà décapées ayant subi une altération de l'état de surface

Le 31055 s'utilise :

- Par bain en dilution dans 1 volume d'eau
- Par pulvérisation dilué à 50%

Procédure pulvérisation :

- Pulvérisation du produit à l'aide d'une pompe pneumatique type SP 25 ou d'un pulvérisateur manuel résistant aux acides. Procéder du bas vers le haut.
- Laisser agir de 15 à 45 min suivant la nature des pollutions et la température ambiante
- Rinçage nettoyeur haute pression, eau froide, jusqu'à élimination du produit
- Test final : rupture du film d'eau

SÉCURITÉ :

- Ne pas pulvériser au soleil ou sous la pluie
- Dans tous les cas, porter des vêtements de protection individuelle : gants, bottes, combinaison, masque respiratoire



SOFRADEF S.A.S

ZA Les pins verts - 1 impasse du forage - 33650 SAUCATS

Tél. : 05 57 800 444 - Fax : 05 57 800 111

www.sofradef.com

S.A.S au capital de 65 000€ - Siret 353 410 921 00046 / APE 4672 Z - TVA FR 77353 410 921